

## PVC SUSPENSION

PRODUCTO	VALOR K	VISCOSIDAD INH.	APLICACIONES
SE 650	55,5/56,8	0,660-0,690	Por extrusión, film y hojas, envases soplados, perfiles rígidos, Por calandrado Films, e inyección de accesorios
SE 1000	65,7/67,1	0,920-0,950	Tubos y perfiles Plastificados, film y hojas flexibles, calzados, burletes, zapatillas deportivas, mangueras
SE 950	67,1/68,4	0,890-0,920	Tubos y perfiles rígidos, para construcción e infraestructura, revestimientos rígidos y perfiles p/ventanas
SE 1200	70,5/71,8	0,995-1,025	Tubos y perfiles flexible, cables y conductores eléctricos, films y hojas cristal, flexibles.

## PVC EMULSIÓN

PRODUCTO	VALOR K	DENSIDAD APAR.	APLICACIONES
PB 1302	71.0	0,36 +/- 0,05	Resina de Baja viscosidad, para alta velocidad de recubrimiento, para uso general y cintas trasportadoras.
PB 1202	68.0	0,36 +/- 0,05	excelentes propiedades de espumado, alta tolerancia a cargas y pigmentos y buena terminación superficial